

# INTERPUMP LongLife 2SC THE202K

## ANWENDUNGSBEREICHE :



## TYPENZULASSUNG :

BV, NKK, KR

## ANWENDBARE NORMEN:

UEBERTRIFFT EN 857 2SC - ISO 11237



Hohe Abriebfestigkeit, höhere Druckfestigkeit als der Standart, einfach zu Installieren, glatte Oberfläche

**Innenschicht:** Synthetisches Gummi, am Stück extrudiert, gleichmäßiger Durchmesser.

**Einlage:** Zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahldraht

**Zugelassene Medien:** Mineralöl, Bioöl, Glycol-Wasser Gemische, Wasser, Schmierstoffe.

**Arbeitstemperatur:** -40 bis +120°C (kurzzeitig 135°C), -40 bis +70° C für Wasser basierte Gemische, 0 bis +70°C für Wasser

Nennweite	ID		AD	Max Arbeitsdruck		Min Berstdruck		Min Biegeradius		Gewicht		Hülse
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
DN 06	1/4"	6.4	13.3	430	6235	1720	24940	50	1.969	0.283	0.190	001C-04
DN 08	5/16"	8.0	14.8	400	5800	1600	23200	60	2.362	0.324	0.218	001C-05
DN 10	3/8"	9.5	17.1	350	5075	1400	20300	70	2.756	0.418	0.281	001C-06
DN 12	1/2"	12.7	20.4	310	4495	1240	17980	80	3.150	0.521	0.350	001C-08
DN 16	5/8"	16.0	23.5	280	4060	1120	16240	100	3.937	0.626	0.421	001C-10
DN 19	3/4"	19.0	27.6	240	3480	960	13920	120	4.724	0.764	0.513	001C-12
DN 25	1"	25.4	35.8	185	2683	740	10730	160	6.299	1.171	0.787	001C-16